

FINKOLORA LINSEED OIL

ľanový olej na drevo

POPIS

Prírodný, polomatný základ na báze koncentrovaného, ľanového oleja. Určený pre základovanie vnútorných a vonkajších drevených povrchov. Preniká hlboko do dreva, odoláva atmosferickým podmienkam, chráni drevo pred praskaním a vysúšaním.

PRÍKLADY POUŽITIA

Základovanie drevených a drevu podobných materiálov. Taktiež vhodný na impregnáciu pred natieraním s alkydovými a ftalátovými farbami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|--|
| Výdatnosť | Približne 10 m ² /l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku. |
| Hustota | 0,88-0,92 g/cm ³ . |
| Sušina | max. 30%. |
| Riedidlo | Finkolora Thinner. |
| Aplikácia | Štetcom, striekaním alebo namáčaním. |
| Doba schnutia pri +20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu +55±5% | Pretierateľný po 24 hodinách. |
| Stupeň lesku | Polomat. |
| Balenie | 1 l. |
| Viskozita | 35-45s |
| Rozsah odtieňov 2010 limitná hodnota | Bezfarebný. |
| Číslo kyslosti | max. 7 mg KOH/g |
| Teplota vznietenia | min. +25°C |
| EU VOC | (Kat. A/h), 750 g/l (rok 2010), max. VOC < 750 g/l. |
| Trvanlivosť | 36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení. |

Všetky technické a obchodné informácie Vám poskytnú pracovníci firmy:

TIKKURILA Slovakia s.r.o.

Priekopská 3706/104, 036 08 Martin-Priekopa

Tel.: 043/40 100 40 Fax: 043/40 100 50 www.tikkurila.sk

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu Povrch musí byť suchý, čistý a bez odlupujúceho sa materiálu.

Použitie Riedte v pomere 1:1 s riedidlom na alkydové a ftalátové produkty. Pri základovaní omietok nie je potrebné riedenie. Aplikujte štetcom, striekaním alebo namáčaním. Aplikujte na drevo (záleží od typu) dovtedy, kým sa základ prestane absorbovať, ale súčasne nevytvorte na povrchu dreva lakový film. Dobrý efekt docielite aplikáciou zohriateho ľanového oleja vo vodnom kúpeli na teplotu cca: +50°C+ 60°C. Vyššia teplota ľanového oleja zvýši penetráciu výrobku a predĺži dobu schnutia. Povrch základovaný s ľanovým olejom môžete natierať po 24 hod. s alkydovými farbami FINKOLORA®Enamel For Wood and Metal Gloss/Matt. Poznámka! Natierajte v teplotách +5°C až +30°C. Pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80% sa doba schnutia predĺži.

Čistenie náradia Pred čistením náradia zotrite prebytočný olej. Náradie očistite s riedidlom Finkolora Thinner pre alkydové a ftalátové výrobky .

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

podľa EC smernice 99/45/EC

Obsahuje: terpentín. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Dráždivý, Xi. Horľavý. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly zo striekania. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE! Je tu možnosť samovznietenia v prípade pórovitého materiálu natretého týmto olejom. Tento druh odpadu by mal byť držaný napríklad vo vode, predtým než bude spálený alebo neutralizovaný. Po aplikácii by mala byť miestnosť vetraná po dobu vyprchania zápachu. Prázdne nádoby a tekutý odpad by mali byť recyklované alebo likvidované v súlade s miestnymi predpismi.

Skladovanie a preprava

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.