

FINKOLORA ENAMEL

alkydový email na drevo a kov pre interiér a exteriér.

POPIS

Nízko aromatický, alkydový email určený pre dekoráciu a ochranu drevených a drevu podobných povrchov, omietok, kovových povrchov. Vytvára hladký, lesklý povrch s dekoračným efektom. Vďaka modernej receptúre odoláva mechanickému poškodeniu. Odoláva atmosférickým podmienkam. Email neobsahuje zdravie škodlivé chrómové a olovené zložky.

PRÍKLADY POUŽITIA

Email sa používa ako dekoratívny a ochranný náter na drevo a drevu podobné povrchy, vnútorné a vonkajšie železné a oceľové komponenty, vonkajšie omietky. Vhodný taktiež na renováciu starých, alkydových, polyuretánových, polyvinylakrylových a nitrocelulózných omietok. Vhodný aj v potravinárskom priemysle (nie v kontakte s potravinami).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť

Približne 14 m²/l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.

Hustota

max. 1,2 g/cm³.

Sušina

min. 40%.

Riedidlo

Finkolora Thinner.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

Doba schnutia pri +20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu +55±5%

Zaschnutý na dotyk po 12 hodinách. Pretierateľný po 24 hodinách.

Stupeň lesku

Lesk.

Balenie

0,75 l, 2,5 l.

Viskozita

(23°C) KU 90-105

Rozsah odtieňov 2010 limitná hodnota

Biely. Tónovateľný do 22 odtieňov.

EU VOC

(Kat. A/d), 300 g/l (rok 2010), max. VOC < 300 g/l.

Lesklosť povrchu podľa spoločnosti Gardner (60° uhol)

min. 70 jednotiek lesku

Trvanlivosť

36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu Povrch má byť suchý, čistý od špiny, mastnoty a iných nečistôt. Základovanie povrchov:

kov – s antikoróznym základom Finkolora Anti-corrosion (pre interiér aj exteriér).
drevo a drevotrieska – s Finkolora Linseed Oil zriedeným v pomere 1:1 s riedidlom pre alkydové a ftalátové produkty.

vonkajšie omietky (fasádne prvky) – s Finkolora Linseed Oil. Email sa môže aplikovať najskôr po 24 hod. od základovania.

V prípade renovácie odstráňte všetok starý odlupujúci sa náter, potom odstráňte z povrchu prach a dôkladne očistite, prebrúste a odmastite napr. s technickým benzínom. Odporúča sa vykonať skúšobný náter. Pozitívny výsledok testu rozhodne o konečnom použití výrobku.

Použitie Pred použitím email dôkladne premiešajte. Aplikujte 2 nátery štetcom, valčekom alebo striekaním. Aplikácia striekaním sa môže použiť iba v prevádzkach, v ktorých sa uplatňujú zákony o emisných hodnotách. Odporúča sa naniest' 1-2 vrstvy, na dosiahnutie požadovaného náteru. Aplikácia druhého náteru po 24 hod. Schne cca 24 hod. pri normálnych poveternostných podmienkach. Ak je teplota nižšia ako +20±2°C a relatívna hustota vzduchu vyššia ako +55±5%, potom sa čas na aplikáciu 2. náteru predĺži. Email sa nemôže používať pri teplote vzduchu a povrchu nižšej ako +5°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%. Výrobca neberie na seba zodpovednosť za kvalitu natretých povrchov, pri nedodržaní hore uvedeného návodu na použite.

Čistenie náradia Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby. Náradie očistite s Finkolora Thinner.

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odváжайte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

podľa EC smernice 99/45/EC

Obsahuje: butanón-oxím a kobaltové soli. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Horľavý. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary/sprej zo striekania. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Po aplikácii by mala byť miestnosť vetraná po dobu vyprchania zápachu. Prázdne nádoby a tekutý odpad by mali byť recyklované alebo likvidované v súlade s miestnymi predpismi. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.

Skladovanie a preprava

Chrňte pred priamym slnečným žiarením. Chrňte pred mrazom. Skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.