

FINKOLORA ESSENCE

Akrylátová farba na steny a stropy .

POPIS

Farba založená na akrylátovej disperzii, vhodná pre interiérové steny a stropy. Vytvára jemné, hlboko matné povrchy.

PRÍKLADY POUŽITIA

Produkt sa používa pre dekoratívny náter stien a stropov v obývacích priestoroch, kanceláriách, školách atď.. Môže sa aplikovať na: sadrokartón, cementové omietky, dekoratívne omietky po predchádzajúcom vytmelení a ošetroení základným náterom a na renováciu už natretých povrchov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť:

Do 13 m²/l na jeden náter. Aktuálna výdatnosť závisí od absorpčných vlastností daného povrchu a taktiež od metódy aplikácie a odtieňa.

Hustota

cca. 1,45 g/cm³.

Sušina (váha) Sušina (objem)

cca. 55%.
cca. 35%.

Viskozita (+23°C) KU:

120 -130

Riedidlo

Voda.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

Doba schnutia pri +20±2°C

Farba je zaschnutá na dotyk približne po 1 hodine. Nasledovný náter je možné aplikovať najskôr po 3 hodinách.

a relatívnej vlhkosti vzduchu +55±5%

Stupeň lesku

Plný mat.

Balenie

0,9L, 2,7L, 9 L

Rozsah odtieňov

Biely a podľa odtieňov v systéme Avatint.

EU VOC

(Kat. A/a), 30 g/l (rok 2010), max. VOC < 30 g/l.

Trvanlivosť

24 mesiacov od dátumu výroby, pri originálnom balení.

Všetky technické a obchodné informácie Vám poskytnú pracovníci firmy:

Dejmark spol. sr.o.

Priekopská 3706/104, 036 08 Martin-Priekopa

Tel.: 043/40 100 40 Fax: 043/40 100 50 www.tikkurila.sk

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky pre natieranie

Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu

Farba by sa mala aplikovať na silné, pevné a dobre očistený povrch. Nové omietky sa môžu natierať po 4 týždňoch zrenia. Pôvodne natreté povrchy sa musia dôkladne očistiť od odlupujúcej sa farby, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu zhoršiť adhéziu silu farby. Povrch, ktorý chcete natierať musí byť zbavený prachu a následne umytý s vodou. Vrstvy lepidla a farby musia byť úplne odstránené do holej omietky. Kriedové plochy musia byť očistené od prachu a umyté vodou. Steny natreté emulznými farbami, by mali byť dôkladne umyté roztokom vody a saponátu a následne opláchnuté čistou vodou. Farba by nemala byť aplikovaná na plochy ktoré sú nazákladované s vápenným mliekom.

Použitie

Farba sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním. Natieranie by malo byť vykonávané počas teploty +5°C do +25°C. Pred aplikáciou farbu dostatočne premiešajte. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2 nátery, pre dosiahnutie požadovaných parametrov vrchného náteru. Do produktu nie je povolené pridávať vápno ani kriedu. Pred aplikáciou štetcom môže byť farba zriedená s malým množstvom vody, pre dosiahnutie správnej viskozity. Počas aplikácie farebných náterov dodržujte nasledovné pravidlá:

- aby ste sa vyhli rozdielom vo farebných odtieňoch používajte farbu z rovnakej výrobnéj dávky
- pri aplikácii tmavých odtieňov farieb, nerobte malé korekcie po zaschnutí farby na stene. V takomto prípade je potrebné pretrieť celú stenu.
Upozornenie! Majte prosím na pamäti, že povrch natieraný matnými farbami je viac náchylný k poškrabaniu a mechanickému poškodeniu v porovnaní s nátermi s vyšším stupňom lesku.

Čistenie náradia

Odstráňte prebytočnú farbu z náradia a umyte ho s vodou.

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odváжайte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalnú odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA podľa EC smernice 99/45/EC

Skladovanie a preprava

Chrňte pred priamym slnečným žiarením. Prepravujte a skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.